



Delta 7 - Isolation *La performance au service du confort*



Film armée- Fiche technique

Fabriqué en France

Propriétés	Valeur et Tolérance	Unité	Normes
Grammage	134 +/- 10%	G/M ²	
Rendement	7.8 +/- 10%	m ² /kg	
Résistance à la traction Sens Machine Sens Travers	15 15	N/50mm	ISO13 934
Densité Optique	> 2		Densiomètre Tobias
Emissivité hémisphérique	< 0.18	%	ASTM E 1585

