



Delta 7 - Isolation *La performance au service du confort*



Film intermédiaire réflécheur - Fiche technique

Fabriqué en France

Propriétés	Valeur et Tolérance	Unité	Normes
Grammage	16.8	G/M ²	
Rendement	59.5	m ² /kg	
Résistance à la traction Sens Machine Sens Travers	19 19	daN/mm ²	ASTM D-882
Densité Optique	2.2 +/- 0.2	Macbeth	
Emissivité hémisphérique	0.022	%	E.S.A - PSS - 01-709

